[별지 제4호서식] <개정 2021.07.09.>

검 사 성 적 서

한국소방산업기술원
Korea Fire Institute
17088 경기도 용인시 기흥구 지삼로 331
Tel : 031-289-2851, Fax : 031-287-9066

성적서 번호 : 2026000714

1. 신 청 인 ☑ 원 본 ☐ 재발급
   ○ 업체명 : 주식회사 네오텍
   ○ 주 소 : 충청북도 음성군 삼성면 덕호로 127-2
   ○ 접수번호 및 접수일 : 제2600050호 , 2026. 06. 30.
2. 검사성적서의 용도 : KFI인증용
3. 검사대상 종별(품명) : 실내장식물의 준불연재료
4. 검사기간 : 2026. 05. 20. ~ 2026. 06. 30.
5. 검사방법 : 실내장식물의 불연·준불연 재료의 KFI인증기준
6. 검사장소 : 경기도 용인시 기흥구 지삼로 331
7. 검사환경
   ○ 온 도 : (23.9 ± 4.1) ℃, 상대습도 : (30 ± 3) % R.H.
8. 검사결과 : 합격
   ※ 첨부 : 세부 KFI인증시험 결과(2 페이지 참조)

확 인	실 무 자	확 인 자
	성 명 : 김 나 영 (서명)	성 명 : 나 상 일 (서명)

위 성적서는 실내장식물의 불연·준불연 재료의 KFI인증기준에 의한 검사결과입니다.

2026년 06월 30일

한국소방산업기술원 원장 (인)

비고 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 검사한 평가결과로서 전체 제품에 대한 품질 및 성능을 보증하지 않으며, KS Q ISO/IEC 17020 및 KOLAS 인정과 관련이 없습니다.
2. 이 검사성적서는 한국소방산업기술원의 사전 서면동의 없이 광고, 선전 등 홍보 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 진위확인이 필요한 경우 담당자(상기 전화번호 참조)에게 연락바랍니다.

SAMPLE COPY

KFI 한국소방산업기술원
Korea Fire Institute
17088 경기도 용인시 기흥구 지삼로 331
Tel : 031-289-2851, Fax : 031-287-9066

성적서 번호 : 2026007114

KFI인증시험 결과

업체명	주식회사 네오텍	KFI인증번호	내장26-5
품 명	실내장식물의 준불연재료	형 식	준불연재료 (점착시트 0.19 mm : PET필름 0.02 mm + 알루미늄 0.07 mm + CPP필름 0.07 mm + 수성 우레탄 아크릴계 점착제 0.03 mm)

시험항목			결과					비고
조 항	항 목	기 준	시료(개)	검사결과			판 정	
제4조	불연재료의 불연성시험	20분간 가열로 내의 최고온도가 최종평형온도를 20K초과 상승하지 않을 것 가열종료 후 시험체의 질량감소율이 30% 이하일 것	해 당 없 음				—	
제5조	준불연재료의 열방출률 시 험	총방출열량이 8 MJ/㎡ 이하	3	3.20 MJ/㎡	5.56 MJ/㎡	6.79 MJ/㎡	합 격	
		최대 열방출률이 200 kW/㎡를 초과하는 시간이 10초 이내		0.0초	0.0초	0.0초		
		시험체를 관통하는 방화상 유해한 균열, 구멍 및 용융 등이 없을 것		없음	없음	없음		
		수축률 15 % 이하		0.0 %	0.0 %	0.0 %		
제6조	가스유해성 시 험	실험용 쥐의 행동정지시간이 9분 이상	2	14분 16초		14분 24초	합 격	
제7조	45도연소 시 험	잔염시간 3 s 이내	3	0.0 s	0.0 s	0.0 s	합 격	
		잔신시간 5 s 이내		0.0 s	0.0 s	0.0 s		
		탄화면적 30 ㎠ 이내		9.9 ㎠	6.1 ㎠	6.2 ㎠		
		탄화길이 20 ㎝ 이내		4.1 ㎝	3.4 ㎝	3.4 ㎝		
제8조	표 시	제품에 다음 각 호를 보기 쉬운 부위에 잘 지워지지 아니 하도록 표시하여야 할 것 1. 제품명 및 형식 2. KFI인증번호 3. 제조년월 및 제조번호(로트번호) 4. 제조업체명 또는 상호 5. 제품규격(불연 및 준불연 구분 포함) 6. 사용방법 및 주의사항 7. 품질보증에 관한 사항 (보증내용, 보증기간 및 A/S방법 등)	15	적 합			합 격	

"끝"

SAMPLE COPY